



BEECK Mattierungszusatz

Angeteigtes mineralisches Mattierungsmittel als Zusatz für BEECK Standölfarben

1. Produkteigenschaften

Pastöser Mattierungsmittelzusatz für pigmentierte BEECK Standölfarben sämtlicher Glanzstufen im Innen- und Außenbereich. Empfehlung: 10 Vol.-% Zusatz. Durch Zugabe kann die Wetterbeständigkeit im Außenbereich reduziert werden.

1.1. Zusammensetzung

- Silikatisches, wachsfreies Mattierungsmittel, angeteigt in aromatenfreiem Lösemittel

1.2. Technische Eigenschaften

1.2.1. Übersicht

- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Individuelle Mattgradeinstellungen, z.B. Halbglanz, möglich
- Einfache Homogenisierung am Rüttler oder mit Rührer
- Optimal verträglich mit BEECK Standölfarben
- Denkmalgerecht in Stofflichkeit, Haptik und Anmutung

1.2.2. Bauphysikalisch wichtige Kennwerte*

Parameter	Wert	Konformität
Dichte 20°C:	ca. 1,0 kg / L	
Viskosität:	> 100 s 3-mm Auslaufbecher	ISO 2431
Flammpunkt:	> 62°C	

1.2.3. Farbton

- Farblos, in deckend pigmentierten Systemen minimaler Farbtoneinfluss. Einsatz in lasierenden oder farblos-transparenten Systemen bemustern, bei Bunttönen Weißschleier möglich.

2. Verarbeitung

BEECK Mattierungszusatz vor Verarbeitung gründlich aufrühren oder rütteln.

- Mattierungszusatz in der gewünschten Menge in das zu mattierende Produkt einwiegen, Empfehlung: 10 Vol.-%.
- Ansatz sofort nach Zugabe durch Rühren oder Rütteln homogenisieren. Geeignet sind handelsübliche Rüttler oder elektrische Rührwerke. Material nicht scheren, keine Zahn- oder Dissolverseiben. Anstrichmaterial bei Bedarf mit BEECK Lackverdünner auf optimale Streich- bzw. Spritzviskosität einstellen.
- Bemusterung auf Originaluntergründen zur Prüfung von Mattgrad, Oberflächengüte und Verarbeitungseigenschaften ist empfehlenswert.

3. Verbrauch und Gebindegrößen

Der Verbrauch ist abhängig von der Zusatzmenge, Empfehlung 10 Vol.-%.

Gebindegrößen: 0,25 L / 0,75 L

4. Reinigung

Geräte, Werkzeug und verschmutzte Kleidung sofort nach Gebrauch mit BEECK Lackverdünner gründlich reinigen.

5. Lagerung

Im Originalgebinde dicht verschlossen mindestens 12 Monate haltbar. Anbrüche mit wenig BEECK Lackverdünner überschichten und Gebinde luftdicht verschließen. Vor Weiterverarbeitung ggf. absieben.

6. Gefahrenhinweise, Sicherheitsratschläge und Entsorgung

EG-Sicherheitsdatenblatt beachten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften. Abfallschlüssel Produktreste: 080111.

7. Erklärung

Mit diesen technischen Informationen wollen wir aufgrund unserer Erkenntnisse und Praxiserfahrung beraten. Alle Hinweise sind unverbindlich. Diese entbinden den Verarbeiter nicht davon, Produkteignung und Verarbeitungsmethode untergrundabhängig selbst zu überprüfen. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Fremdzusätze zum Abtönen, Verdünnen usw. sind unzulässig. Farbtöne vor Verarbeitung prüfen. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Merkblatt automatisch seine Gültigkeit. Verbindlich für die Einstufung laut Gefahrstoffverordnung, Entsorgung usw. sind die Angaben in den EU-Sicherheitsdatenblättern in ihrer aktuellen Fassung.